

## profilan®-elan

**Кроющая лазурь с отличной степенью защиты от ультрафиолетового излучения.**

<b>Область применения</b>	Для покрытия деталей из древесины для внутренних и наружных работ. Пригодна для использования на таких выдержанных в размерах деталях из дерева как, например, окна и двери.
<b>Свойства</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Устойчивость к действию атмосферных условий</li> <li>• Окрашивание без наплывов</li> <li>• Очень хорошо подходит для нанесения кистью</li> <li>• Мягкий запах</li> <li>• Водоотталкивающая и невыгорающая</li> </ul>
<b>Состав</b>	Алкидный полимер, неорганический пигмент, кремниевая кислота, уайт-спирит, добавки.
<b>Цвета</b>	0000 – бесцветный, 0101 – светлый дуб, 0103 – дуб под старину, 0150 – сосна итальянская, 0200 – сосна, 0300 – каштан, 0700 – ореховое дерево, 0710 – грецкий орех, 0750 – красное дерево, 0850 – палисандровое дерево. Все цвета можно смешивать. Для наружных работ можно применять не только бесцветную лазурь.
<b>Степень блеска</b>	Шелковисто-глянцевый
<b>Упаковка</b>	Тара по 0,75 л, 2,5 л, 5 л.
<b>Способ нанесения</b>	Покраска кистью, методом распыления.
<b>Количество нанесения материала</b>	Около 100 - 120 мл/м <sup>2</sup> на два рабочих подхода. Расход может изменяться в зависимости от основания и метода нанесения. Точный расход можно рассчитать путем пробного нанесения.
<b>Подготовка поверхности основания</b>	Основание должно быть чистым, твердым и прочным. Влажность древесины должна составлять 12 - 14%. Посеревшие области древесины необходимо отшлифовать до получения твердой поверхности. Полностью отшлифовать старое покрытие. Полностью удалить шлифовальную пыль и любые загрязнения на поверхности. Проверить адгезию старого покрытия на основании. Вследствие наличия большого количества встречающихся покрывающих материалов, мы рекомендуем для проверки адгезии нанести пробный слой. Древесину, находящуюся вне помещений, необходимо обработать пропитывающей защитной грунтовкой profilan® или защитной грунтовкой для древесины profilan® от синевы и грибкового поражения в соответствии с нормой DIN 68800. Дальнейшую информацию по подготовке основания и конструктивной защите древесины можно найти в описании 18

	Федерального Комитета Германии по краскам и защите материальных ценностей.
<b>Указания по применению</b>	Хорошо перемешать перед использованием и наносить в неразбавленном виде. Окрашивать кисточкой с мягкой плоской щетиной в направлении волокна. Не окрашивать и не сушить при температуре ниже +5°C (циркулирующий воздух, основание и материал), а также не использовать под прямыми солнечными лучами. Время высыхания может изменяться у тропических видов древесины вследствие наличия компонентов древесины.
<b>Время высыхания</b>	Совершенно сухая: примерно через 6 часов Возможно повторное окрашивание: примерно через 12 часов Данные действительны для каждого отдельного слоя в нормальных климатических условиях в соответствии с нормой 23/50 DIN 50014. При более высокой влажности воздуха, более низкой температуре время высыхания может изменяться.
<b>Разведение</b>	В случае необходимости возможно разведение уайт-спиритом.
<b>Очистка инструмента</b>	Уайт-спирит или его заменитель. Не допускать высыхания инструмента.
<b>Температура возгорания</b>	Свыше 61 °C.
<b>Ограничения при применении</b>	Для тропических пород древесины и для богатой дубильными веществами древесины могут возникнуть колебания времени высыхания, изменения окраски и уровня адгезии. Поэтому мы рекомендуем нанести пробный слой.
<b>Содержание ЛОС (г/л)</b>	293 г/л (категория 1e/Lb): максимально 400 г/л.
<b>Регламент по классификации, маркировке и упаковке химических веществ и смесей</b>	Лазурь profilan®-elan не классифицируется в соответствии с Регламентом по классификации, маркировке и упаковке химических веществ и смесей. Сигнальное слово: отсутствует. Пиктограмма: отсутствует.
<b>Указания по риску и по технике безопасности</b>	Содержит метилэтилкетоксим, 2-этилгексановую кислоту, соли кобальта. Может вызывать аллергические реакции.
<b>Техника безопасности</b>	При использовании необходимо соблюдать действующие положения по охране труда и защите окружающей среды. Не вдыхать лакокрасочный туман. Не допускать контакта с электрическими приборами. Обеспечить хорошее проветривание во время работы. При контакте с глазами или кожей необходимо промыть их достаточным количеством воды. Хранить в местах, недоступных для детей и вдали от продуктов питания, напитков, кормов. Во время работы запрещается принимать пищу, напитки и курить. Нанесение лакокрасочной системы должно осуществляться в распылительных кабинах, орошаемых водой. Лакокрасочный туман, образующийся при распылении, необходимо постоянно удалять. Лакокрасочный туман имеет способность самовоспламенения. Для сбора остатков продукта, а также пропитанный продуктом мусор, например лоскуты ткани, необходимо использовать несгораемые контейнера. Они должны плотно закрываться и очищаться ежедневно. Для тушения использовать песок или порошок огнетушитель, собрать и утилизировать с помощью сорбирующих материалов, таких как, например, песок.

	Паспорт безопасности может быть предоставлен профессиональным пользователям.
<b>Хранение/Транспортировка</b>	Хранить в прохладном месте, защищать от воздействия мороза. Тару после использования хорошо закрывать. Хранить в оригинальной упаковке так, чтобы она была доступна только компетентным лицам. Срок хранения в прохладных условиях указан на этикетке на таре. Не транспортировать во время заморозков. Класс ADR/RID: отсутствует.
<b>Экологическая безопасность</b>	Не допускать попадания лазури profilan®-elan в почву, воду и канализацию. Класс опасности загрязнения воды 1 (самоэкспертиза в соответствии с Административным распоряжением о водоопасных материалах, приложение 4). Только очищенную от остатков материала тару можно отдавать для утилизации. Жидкие остатки материала сдавать в приемный пункт для старых лаков. Распоряжение о перечне отходов- Код утилизации отходов - № 08 01 11.
<p>Данное описание должно предоставить вам информацию. Однако, ввиду универсального применения, не возможно предоставить гарантию для каждого конкретного случая. Это также возможно в случае предоставления нами консультирования по техническим вопросам. Такие консультации предоставляются без возникновения каких-либо обязательств, но все же на основании наших знаний и опыта. Устные соглашения и гарантии должны быть подтверждены в письменном виде.</p>	