

profilan[®]-lasol B

Окрашивающая, декоративная, пропитывающая лазурь с открытыми порами на основе растворителей с высокой степенью защиты от ультрафиолетового излучения и с защитной пленкой для предупреждения появления синевы, гниения и насекомых.

Область применения	Лазурь profilan [®] -lasolB предназначена для окрашивания древесины вне помещений. Например, для опалубки, внутренней поверхности крыш, балконов, заборов и т.д.
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> • Стойкость к действию атмосферных условий • Высокая проникающая способность • Окрашивание лазурью защищает от появления синевы, гниения и насекомых • Высокая степень защиты от влажности • Стабилизаторы на растительной основе • Высокая степень защиты от воздействия ультрафиолетового излучения • Обладает слабым запахом, после высыхания запах отсутствует • Подчеркивает натуральный рисунок древесины • Простой уход, так как лазурь profilan[®]-lasol не отслаивается • Плотность около 0,855 г/см³ при 20°С
Состав	Полимер, гликоль, углеводороды, добавки, активный компонент.
Активный компонент	7,0 г/кг (0,70%) йодопропинил бутилкарбомат, 3,0 г/кг (0,30%) тебуконазол, 0,6 г/кг (0,06%) перметрин.
Цвета	0000 – бесцветный, 0101 – светлый дуб, 0150 – сосна итальянская, 0200 – сосна, 0300 – каштан, 0700 – ореховое дерево, 0710 – грецкий орех, 0850 – палисандровое дерево. Для наружных работ можно применять не только бесцветную лазурь.
Степень блеска	Шелковисто-глянцевый.
Упаковка	Тара по 2,5 л, 5 л и 20 л.
Способ нанесения	Покраска кистью, окунание
Количество нанесения материала	160 - 180 мл/м ² на один-два рабочих подхода. Расход может изменяться в зависимости от основания и метода нанесения. Точный расход можно рассчитать путем пробного нанесения.
Подготовка поверхности основания	Основание должно быть чистым, твердым и прочным. Влажность древесины должна составлять 12 - 14%. Дальнейшую информацию по подготовке основания и конструктивной защите древесины можно найти в описании 18 Федерального Комитета Германии по краскам и защите материальных ценностей.

Указания по применению	Хорошо перемешать перед использованием и наносить в неразбавленном виде. Окрашивать кисточкой с мягкой плоской щетиной в направлении волокна. Не окрашивать и не сушить при температуре ниже +5°C (циркулирующий воздух, основание и материал), а также не использовать под прямыми солнечными лучами.
Время высыхания	Совершенно сухая: примерно через 6 часов Данные действительны в нормальных климатических условиях в соответствии с нормой 23/50 DIN 50014 для одного слоя покраски. При более высокой влажности воздуха, более низкой температуре время высыхания может изменяться.
Перекрываемость	Через 1 день допускается покрытие системами лакокрасочного покрытия с содержанием растворителей, например, profilan®-elan, и через 3 дня продуктами на водной основе, например, profilan®-top. Вследствие наличия большого количества продуктов на рынке, мы рекомендуем сделать пробное нанесение.
Очистка инструмента	Уайт-спирит или его заменитель.
Температура возгорания	Свыше 61 °C.
Ограничения при применении	Для тропических пород древесины и для богатой дубильными веществами древесины могут возникнуть колебания времени высыхания, изменения окраски и уровня адгезии. Поэтому мы рекомендуем нанести пробный слой.
Содержание ЛОС (г/л)	572 г/л (категория 1f /Lb): максимально 700 г/л.
Регламент по классификации, маркировке и упаковке химических веществ и смесей	Лазурь profilan®-lasolB подлежит обязательной маркировке. Сигнальное слово: Осторожно! Пиктограмма: восклицательный знак, опасность для здоровья, окружающая среда.
Указания по риску и по технике безопасности	H373 Может повреждать центральную нервную систему при длительном или постоянном контакте. H304 Может вызывать смерть при проглатывании и попадании в дыхательные пути. H410 Очень ядовит для водных организмов с продолжительным воздействием. H332 Вредный для здоровья при вдыхании. P260 Избегать вдыхания пыли/ дыма/ газа/ тумана/ пара/ аэрозоля. P301+P310 ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Сразу обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР/ к врачу. P304+P340 ПРИ ВДЫХАНИИ: вывести человека на свежий воздух и обеспечить свободное дыхание. P312 При недомогании обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР/ к врачу. P405 Держать в закрытом виде. P501 Утилизацию содержимого/ тары необходимо осуществлять в соответствии с местными/ региональными/ национальными/ международными предписаниями. Содержит 3-йод-2-пропинилбутилкарбамат. Может вызывать аллергические реакции. Продукт содержит: нефтяная (нефть), обработанная тяжелым водородом, алифатическую ароматическую смесь углеводородов, диапазон кипения 135/180.
Техника безопасности	При использовании необходимо соблюдать действующие

	<p>положения по охране труда и защите окружающей среды. Обеспечить хорошее проветривание рабочих помещений. Не допускать попадания на кожу и в глаза. При работе с лазурью защищать глаза и кожу. Во время работы использовать защитные перчатки и очки, защиту для лица. Лазурь profilan®-lasol нельзя наливать в ёмкости, предназначенные для еды, напитков и других продуктов питания. Хранить в местах, недоступных для детей и вдали от продуктов питания, напитков, кормов. Во время работы запрещается принимать пищу, напитки и курить. Паспорт безопасности может быть предоставлен профессиональным пользователям. Маркировочный код Gisbau: HSM-LV 10.</p>
Хранение/Транспортировка	<p>Хранить в прохладном месте, защищать от воздействия мороза. Тару после использования хорошо закрывать. Хранить в оригинальной упаковке так, чтобы она была доступна только компетентным лицам. Срок хранения в прохладных условиях указан на этикетке на таре. Не транспортировать во время заморозков. Класс ADR/RID: UN3082 VGIII.</p>
Экологическая безопасность	<p>Не допускать попадания лазури profilan®-lasol B в почву, воду и канализацию. Класс опасности загрязнения воды 2 (самоэкспертиза в соответствии с Административным распоряжением о водоопасных материалах, приложение 4). Только очищенную от остатков материала тару можно отдавать для утилизации. Жидкие остатки материала сдавать в приемный пункт для старых лаков. Код утилизации отходов в соответствии с Распоряжением о перечне отходов - № 03 02 02.</p>
<p>Данное описание должно предоставить вам информацию. Однако, ввиду универсального применения, не возможно предоставить гарантию для каждого конкретного случая. Это также возможно в случае предоставления нами консультирования по техническим вопросам. Такие консультации предоставляются без возникновения каких-либо обязательств, но все же на основании наших знаний и опыта. Устные соглашения и гарантии должны быть подтверждены в письменном виде.</p>	