

Наполнитель **impra®lan F200**

Промежуточное бесцветное покрытие на водной основе.

Область применения	Используется в качестве промежуточного покрытия окон и дверей, а также других выдержанных в размерах и непономерных деревянных деталей для внутренних и наружных работ. Из-за высокой степени пропитки торцевого волокна можно не применять защитное средство для швов impra®lan.
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> • Хорошее заполнение пор и пропитка торцевого волокна • Высокая экономичность • Поставляется в готовом для применения виде • Хорошая шлифуемость • Мягкий запах • Плотность около 1,025 г/см³ при 20°С
Состав	Акриловая дисперсия, вода, гликоль, добавки, консерванты, активные компоненты.
Цвета	0000 – бесцветный.
Упаковка	Тара по 20 л, бочка 200 л, контейнер 1000 л.
Способ нанесения	Окрашивание окунанием, наливом.
Количество нанесения материала	Около 60-80 мл/м ² на один рабочий подход. Расход может изменяться в зависимости от основания и метода нанесения. Точный расход можно рассчитать путем пробного нанесения.
Подготовка поверхности основания	Основание должно быть чистым, твердым и прочным. Влажность древесины должна составлять 12 - 14%. Древесину, находящуюся вне помещений, необходимо предварительно обработать соответствующей защитной грунтовкой для древесины, например impra®lan G 300, от синевы и гнили.
Указания по применению	Хорошо перемешать перед использованием. Обработка и высыхание должны осуществляться при температуре не ниже + 10° С (циркулирующий воздух, основание и материал), а также не под прямыми солнечными лучами. Не смешивать наполнитель impra®-lan F200 с другими продуктами. Оборудование для обработки методом окунания и налива должно быть изготовлено из нержавеющей стали. Материал, находящийся в резервуаре для окунания и налива, должен быть плотно закрыт. Необходимо регулярно проверять вязкость во время обработки и при необходимости корректировать.
Время высыхания	Совершенно сухой: примерно через 1 час Возможно повторное нанесение покрытия: примерно через 4 часа

	Данные действительны в нормальных климатических условиях в соответствии с нормой 23/50 DIN 50014 для одного слоя покрытия. При более высокой влажности воздуха, более низкой температуре время высыхания может изменяться.
Разведение	В случае необходимости возможно разведение водой.
Очистка инструмента	Инструменты необходимо очистить сразу после использования водой. Не допускать высыхания инструмента.
Ограничения при применении	Для тропических пород древесины и для богатой дубильными веществами древесины могут возникнуть колебания времени высыхания, изменения окраски и уровня адгезии. Поэтому мы рекомендуем нанести пробный слой.
Содержание ЛОС (г/л)	69 г/л (категория 1e /Wb): максимально 130 г/л.
Регламент по классификации, маркировке и упаковке химических веществ и смесей	Наполнитель impra®-lan F200 не классифицируется в соответствии с Регламентом по классификации, маркировке и упаковке химических веществ и смесей. Сигнальное слово: отсутствует. Пиктограмма: отсутствует.
Указания по риску и по технике безопасности	Продукт содержит 1,2-бензизотиазолинон-3(2H)-он. Может вызывать аллергические реакции.
Техника безопасности	При использовании необходимо соблюдать действующие положения по охране труда и защите окружающей среды. Хранить в местах, недоступных для детей. Не вдыхать лакокрасочный туман. Обеспечить хорошее проветривание вовремя и после работы. При контакте с глазами или кожей необходимо промыть их достаточным количеством воды. Паспорт безопасности может быть предоставлен профессиональным пользователям.
Хранение/Транспортировка	Хранить в прохладном месте, защищать от воздействия мороза. Тару после использования хорошо закрывать. Хранить в оригинальной упаковке так, чтобы она была доступна только компетентным лицам. Срок хранения в прохладных условиях указан на этикетке на таре. Не транспортировать во время заморозков. Класс ADR/RID:
Экологическая безопасность	Не допускать попадания наполнителя impra®-lan F200 в почву, воду и канализацию. Класс опасности загрязнения воды 1 (самоэкспертиза в соответствии с Административным распоряжением о водоопасных материалах, приложение 4). Только очищенную от остатков материала тару можно отдавать для утилизации. Жидкие остатки материала сдавать в приемный пункт для старых лаков. Код утилизации отходов в соответствии с Распоряжением о перечне отходов - № 08 01 12.
Данное описание должно предоставить вам информацию. Однако, ввиду универсального применения, не возможно предоставить гарантию для каждого конкретного случая. Это также возможно в случае предоставления нами консультирования по техническим вопросам. Такие консультации предоставляются без возникновения каких-либо обязательств, но все же на основании наших знаний и опыта. Устные соглашения и гарантии должны быть подтверждены в письменном виде.	